



LANKO

BUILDING TRUST



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# LANKO 607 POLYSULPHIDE

## วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลีซัลไฟด์

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 607 POLYSULPHIDE เป็นวัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลีซัลไฟด์ ชนิดสองส่วนผสม สำหรับขนาดร่องกว้าง 5 - 50 มม.

### การใช้งาน

LANKO 607 POLYSULPHIDE ใช้สำหรับงานภายใน และภายนอก ใช้ได้ทั้งกับรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว และรอยต่อที่มีการขยายตัว ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต หิน อิฐ กระจก เบื้อง โลหะ ไม้ แก้ว พีวีซี

### คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

- ทนทานต่อเชื้อเพลิง สารเคมี และน้ำเกลือ
- สามารถทาสีทับได้
- มีความยืดหยุ่นตัวสูง

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี

โพลีซัลไฟด์

บรรจุภัณฑ์

2.5 ลิตร / ชุด (A+B)  
ส่วนผสม A : 2.347 ลิตร  
ส่วนผสม B : 0.153 ลิตร

สี

สีเทา

อายุผลิตภัณฑ์

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย

การเก็บรักษา

จัดเก็บในบริเวณที่แห้งและเย็น ไม่โดนแสงแดดโดยตรง

ความหนาแน่น

1.56 - 1.6 กก. / ลิตร

### ข้อมูลทางเทคนิค

ค่าความแข็ง Shore A

20 - 35

การยึดตัว

> 300%

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 607 POLYSULPHIDE

มกราคม 2021, Version 01.01

02051507000000079

## ความต้านทานต่อสารเคมี

กรดที่เจือจาง	ดีเยี่ยม
ด่างที่เจือจาง	ดีเยี่ยม
น้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวทำละลาย)	ดีเยี่ยม
น้ำมัน	ดีเยี่ยม

## ความต้านทานต่อสภาพอากาศ

-20°C ถึง +80°C

## ความต้านทานต่อรังสียูวี

ไม่เสื่อมสภาพ

## ข้อมูลการใช้งาน

### อุณหภูมิแวดล้อม

+5°C ถึง +35°C

### เวลาการบ่ม

7 วัน

### ระยะเวลาทั้งหมด

5 ชั่วโมง

## ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

## ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

## ข้อแนะนำการใช้งาน

### การเตรียมพื้นผิว

- บริเวณร่องบนพื้นคอนกรีตหรือปูนฉาบที่แตกบิ่น เสียหาย ควรซ่อมแซมก่อนด้วย LANKO 731 STRUCTURE REPAIR (ปูนทรายสำหรับซ่อมแซมโครงสร้าง) หรือใช้ปูนทราย ผสมด้วย LANKO 751 LATEX (น้ำยาประสานคอนกรีต)
- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี หรือเศษสิ่งสกปรกอื่นๆที่อาจลดประสิทธิภาพในการยึดเกาะ
- ใช้แปรงโลหะทำความสะอาดพื้นผิวคอนกรีต
- สามารถใช้แบคคิง รอด (เส้นโพนอูกรอง) เพื่อลดความลึกของร่อง
- บริเวณขอบร่องทั้ง 2 ข้าง ใช้กระดาษกาวปิด เพื่อป้องกันไม่ให้เปื้อน แลละได้แนวร่องที่สวยงาม

### การผสม

- ผสมส่วนผสม A และ ส่วนผสม B ที่บรรจุมาในกระป๋องเดียวกัน การผสมต้องผสมทั้งหมด ห้ามแบ่งผสม
- ผสมส่วนผสมให้เข้าด้วยส่วนปั่น จนส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

### วิธีการใช้งาน/เครื่องมือ

- เท LANKO 607 POLYSULPHIDE ที่ผสมแล้วลงในป็นยึง และฉีดลงในร่องที่เตรียมไว้ให้เต็ม โดยไม่มีโพรงอากาศ
- ใช้เกรียงปาดจุ่มลงในน้ำสบู่ แล้วลูบลงบนผิวของ LANKO 607 POLYSULPHIDE เพื่อให้เนื้อวัสดุติดได้เต็ม โดยไม่มีช่องว่างหรือโพรง และยังเป็นการแต่งผิวหน้าให้สวยงาม
- หลังจากนั้นให้ทิ้งไว้สักครู่ ก่อนดึงกระดาษกาวออก ในขณะที่วัสดุยังไม่แห้ง

## ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของงานด้านการประยุกต์ใช้

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 607 POLYSULPHIDE

มกราคม 2021, Version 01.01

02051507000000079

## ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้วันนี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

### บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 607 POLYSULPHIDE

มกราคม 2021, Version 01.01

02051507000000079

LANKO607POLYSULPHIDE-th-THLANKO-(01-2021)-1-1.pdf