

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-152 Damp Flex

อะคริลิกกันซึมชนิดยืดหยุ่น พร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

SikaTile®-152 Damp Flex เป็นอะคริลิกกันซึมพร้อมใช้งาน สำหรับพื้นผิวที่ไม่ทนต่อความชื้น

การใช้งาน

- บริเวณใช้งานหลัก : ห้องน้ำ และห้องครัวที่ใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ก่อนปูกระเบื้อง
- พื้นและผนังภายใน
- พื้นผิว: คอนกรีต ผนังก่ออิฐฉาบปูน แผ่นผนังมวลเบา สกริต แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ (กรุณาติดต่อบริษัทฯ กรณีใช้งานบนพื้นผิวอื่น)
- สามารถใช้งานบนกระเบื้องเดิมที่มีปัญหาการรั่วซึม เพื่อปูกระเบื้องชุดใหม่ทับบนกระเบื้องเดิม (กรุณาติดต่อบริษัทฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี	สโตนิน อะคริลิก โคลิโพลิเมอร์ เรซิน, สารเติมเต็ม และสารผสมเพิ่ม
บรรจุภัณฑ์	20 กก. / ถัง
ลักษณะของสินค้า/ สี	เนื้อครีมสีฟ้าอ่อน
อายุผลิตภัณฑ์	12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
การเก็บรักษา	จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง
ความหนาแน่น	1.3 - 1.4 กก./ ซม ³
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	8 - 10

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-152 Damp Flex
มกราคม 2569, Version 02.01
021790202000242206

ข้อมูลทางเทคนิค

ความหนาของฟิล์มที่แห้งแล้ว	≥ 0.5 มม.	
การยึดตัว	> 350%	
ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง	เริ่มต้น	> 0.5 MPa (ระยะเวลา 28 วัน)
	หลังจากสัมผัสน้ำ	> 0.5 MPa (ระยะเวลา 28 วัน)
	หลังผ่านการบ่มความร้อน	> 0.5 MPa (ระยะเวลา 28 วัน)
ความสามารถในการประสานรอยแตก	> 2 มม.	
ข้อมูลการใช้งาน		
ปริมาณการใช้	1-1.5 กก./ ตร.ม. / การทำงาน 2 ชั้น ที่ความหนาโดยรวม 0.5 มม.	
อุณหภูมิแวดล้อม	+10°C ถึง +35°C	
ระยะเวลาแห้งตัว	ระยะเวลาทิ้งให้แห้งระหว่างการทำงาน 2 ชั้น 2 - 4 ชั่วโมง	
	ระยะเวลาทิ้งให้แห้งตัวก่อนปูกระเบื้อง ชั้นต่ำ 12 ชั่วโมง หลังจากการทำงานชั้นที่ 2	

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- ไม่เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำ บ่อน้ำในงานอุตสาหกรรม
- หลังคา ระเบียง และบริเวณกลางแจ้ง (กรุณาติดต่อบริษัทฯ สำหรับการใช้งานบนพื้นผิวเฉพาะอื่นๆ)
- ทาอย่างน้อย 2 ชั้น (ความหนาน้อยกว่า 0.5 มม. หลังจากแห้งแล้ว)
- SikaTile®-152 Damp Flex ต้องไม่แห้งเร็วเกินไป
โปรดใช้ความระมัดระวังในการทำงานกลางแจ้งแดดจัด เช่น ผนังด้านที่สัมผัสกับแสงแดด ควรลดการดูดซับน้ำ และการสะสมความร้อนโดยใช้น้ำยาบ่มพื้นผิว
- บริเวณที่มีการสั่นสูง ควรมีการป้องกันจากการถลอก รอยขีดข่วน
- ห้ามพรมน้ำระหว่างชั้น
- ห้ามใช้สารเคมีในการทำทำความสะอาด
- ควรสวมถุงมือป้องกัน
- ห้ามพื้นผิวกันซึมปล่อยเปลือยสัมผัสกับน้ำที่มีอุณหภูมิมากกว่า 40°C
- ห้ามผสมซีเมนต์ หรือสารผสมเพิ่ม
- พื้นผิวต้องได้ระนาบเดียวกัน
เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ความหนาของพื้นผิวกันซึมที่เท่ากัน
- สำหรับความปลอดภัยให้อ้างอิงถึงเอกสารความปลอดภัย

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน และแหล่งสนิ
- สำหรับบริเวณมุม หรือรอยต่อต่างๆ ต้องปิดให้เรียบร้อยก่อนทำงาน
- ใช้แผ่นใยเสริมแรง (LANKO GLASS FIBER MESH) ปูลงตามแนวขอบมุมให้เรียบ โดยให้ฝังลงในเนื้อของ SikaTile®-152 Damp Flex ที่ยังเปียกอยู่ในการทาชั้นแรก
- ทา SikaTile®-152 Damp Flex ชั้นที่ 2 ทับลง แผ่นใยเสริมแรง (LANKO GLASS FIBER MESH) ทันที
- แผ่นใยเสริมแรงควรปูให้ซ้อนทับแนวรอยต่ออย่างน้อย 5 ซม.

การผสม

SikaTile®-152 Damp Flex พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมให้เจือจาง

การใช้งาน

- ทาอย่างน้อย 2 ชั้น ในทิศทางตรงข้ามกัน โดยใช้ลูกกลิ้ง หรือแปรง
- ทาชั้นแรกโดยใช้ปริมาณ 0.4 - 0.5 กก./ตร.ม
- ทิ้งไว้ให้แห้ง หลังจากทาชั้นแรก 3 - 4 ชั่วโมง โดยต้องมั่นใจว่า SikaTile®-152 Damp Flex ต้องแห้งสนิท ก่อนทำการทาชั้นที่ 2
- ทาชั้นที่ 2 โดยใช้ปริมาณ 0.4 - 0.5 กก./ตร.ม.
จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง 4 - 24 ชั่วโมง (โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
- ความหนาโดยรวมทั้ง 2 ชั้น ควรหนาน้อยกว่า 0.5 มม.
- ระยะเวลาก่อนการปิดทับพื้นผิว SikaTile®-152 Damp Flex สามารถปูกระเบื้องทับได้ภายใน 12 ชั่วโมง ถึง 7 วัน หลังจากทาชั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว (แนะนำให้ใช้กาวซีเมนต์ SikaTile®-360 XL หรือ SikaTile®370 XL Multi Purpose.)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-152 Damp Flex
มกราคม 2569, Version 02.01
021790202000242206

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่อยู่ในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

SikaTile®-152 Damp Flex

มกราคม 2569, Version 02.01

021790202000242206

SikaTile-152DampFlex-th-TH-(01-2026)-2-1.pdf