

## Sika® Skim Coat

### ผงซีเมนต์สำเร็จรูปเพื่องานตกแต่งพื้นผิว

คุณลักษณะ	Sika® Skim Coat เป็นผงซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับใช้ผสมกับน้ำเพื่อนำไปใช้ในงานซ่อมแซม ร่องรอยบกพร่องบริเวณผิวหน้าของคอนกรีต หรือผนังปูนฉาบ ใช้ขจัดรอยตำหนิต่างๆ เช่น ร่องรอยต่อตะขีบ รอยแตกขยายงา และรอยเม็ดทราย เมื่อฉาบพื้นผิวด้วย Sika® Skim Coat แล้วจะทำให้พื้นผิวนั้นเนียนเรียบ
การใช้งาน	ผสม Sika® Skim Coat กับน้ำเพื่อใช้ตกแต่งพื้นผิว เหมาะสำหรับใช้งานกับพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ ผนังก่ออิฐ ฯลฯ
คุณประโยชน์	ใช้ Sika® Skim Coat ได้กับทั้งพื้นผิวภายใน และภายนอก Sika® Skim Coat มีคุณสมบัติหลายประการ ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"><li>■ ช่วยให้พื้นผิวทนทานต่อการสึกหรอ</li><li>■ ใช้งานง่าย</li><li>■ ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวซีเมนต์</li><li>■ แห้งเร็ว</li></ul>
ข้อมูลผลิตภัณฑ์	
ลักษณะ	ผง
สี	สีเทา, สีขาว
บรรจุภัณฑ์	20 กก./ถุง
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์	
วิธีการจัดเก็บ/ อายุผลิตภัณฑ์	จัดเก็บในพื้นที่แห้งปราศจากความชื้น และหลีกเลี่ยงการจัดเก็บในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึง 9 เดือน



## ข้อมูลทางด้านเทคนิค

ความหนาแน่นรวม ประมาณ 1.4 กก./ลิตร

ขนาดของเม็ดผง ไม่เกิน 0.1 มิลลิเมตร

## ข้อมูลระบบ

### ข้อแนะนำการใช้งาน

ปริมาณการใช้งาน ประมาณ 1.9 กก./ตร.ม./ความหนา 1 มม.

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวจะต้องสะอาด แน่น และไม่มีส่วนที่หลุดร่อน ต้องขจัดฝุ่น และคราบมันออกให้หมด ก่อนฉาบผลิตภัณฑ์

### การใช้งาน

ผสม Sika® Skim Coat กับน้ำจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกัน ตั้งทิ้งไว้สักสองสามนาทีเพื่อรอให้ส่วนผสมอยู่ตัวก่อน

- สำหรับสีเทาใช้น้ำ 7.0-7.4 ลิตร (35%-37%) ต่อ Sika® Skim Coat (20 กก.) 1 ถุง
- สำหรับสีขาวใช้น้ำ 7.4-7.8 ลิตร (37%-39%) ต่อ Sika® Skim Coat (20 กก.) 1 ถุง

ฉาบส่วนผสมลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ โดยใช้เกรียง หรือเกรียงเป็ว อาจฉาบซ้ำได้มากกว่าหนึ่งชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวสำเร็จที่ต้องการ

ความหนาในการฉาบประมาณ 0.5 - 2.0 มม.

เมื่อผิวฉาบ Sika® Skim Coat แห้งดีแล้วสามารถขัดถูได้ด้วยกระดาษทราย

### ระยะเวลาการทำงาน

ประมาณ 45 นาทีที่อุณหภูมิ 30°C

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอนี้เป็นข้อมูลที่ได้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน ทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้อ้างอิงหรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่อยู่ของผู้นับถือ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
สำนักงานใหญ่ และโรงงาน  
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง  
ชลบุรี 20000 ประเทศไทย

โทร : +66 3810 9500  
แฟกซ์ : +66 3821 4286  
E-mail : sikathai@th.sika.com  
www.sika.co.th

Sika® Skim Coat 2/2

