

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Separol® W-317 E

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ ประเภทพร้อมใช้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การผสมผสานระหว่างน้ำมันบริสุทธิ์และสารอิมัลชันโดยการควบคุมอัตรา การผสมอย่างเหมาะสม ทำให้พร้อมใช้งานหรือสามารถเจือจางได้ ด้วยน้ำก่อนนำมาใช้ อัตราการเจือจางสูงสุดคือ 1 ส่วนของน้ำ ต่อ 1 ส่วนของ Sika® Separol® W-317 E สัดส่วนการผสมนี้จะช่วยให้ง่าย ในการถอดแบบหล่อและให้ผิวหน้าคอนกรีตที่สวยงาม

การใช้งาน

Sika® Separol® W-317 E เหมาะสำหรับการใช้งานกับแบบหล่อ ทุกประเภท Sika® Separol® W-317 E พร้อมใช้กับงานในที่กลางแจ้ง เพื่อให้ได้การถอดแบบที่ดีกว่า หรือเจือจางด้วยน้ำกับงานในพื้นที่ในร่ม เพื่อให้ได้ความเรียบของพื้นผิว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

200 ลิตรต่อถัง

อายุผลิตภัณฑ์

12 เดือน ในภาชนะที่ปิดสนิท

การเก็บรักษา

ป้องกันไม่ให้ถูกฝนและแสงแดดโดยตรง

ลักษณะของสินค้า/ สี

ของเหลวสีน้ำตาล

ความหนาแน่น

0.97 ± 0.1 กิโลกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 25°C

ข้อมูลการใช้งาน

ปริมาณการใช้

20-30 ตร.ม.ต่อลิตร

ตัวเลขข้างต้นใช้กับเครื่องพ่นแบบละเอียดบนโลหะหรือไม้อัด

แบบหล่อที่ไม่เรียบและการทาดด้วยมือจะให้อัตราครอบคลุมพื้นที่ต่ำกว่า

สำหรับแบบหล่อไม้ใหม่ อาจจำเป็นต้องทามากกว่าหนึ่งชั้นด้วยน้ำยาที่เข้มข้นกว่า

คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

Sika® Separol® W-317 E เป็นสูตรพิเศษเพื่อให้ คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- เป็นสารแขวนลอยและปราศจากตะกอน เป็นของเหลวที่มีความไหลตัวสูง สามารถใช้ในเครื่องพ่นที่ละเอียดมากโดยไม่ทำให้ หัวพ่นอุดตัน
- อัตราการครอบคลุมพื้นที่มากโดยไม่ยากลำบาก
- การใช้อย่างต่อเนื่องจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากับแบบหล่อไม้
- การถอดแบบทำได้อย่างรวดเร็วและไม่เป็นผลเสียกับแบบหล่อ ลดค่าแรงและความเสียหายต่อแบบหล่อและแม่พิมพ์
- ช่วยลดการเกิดรูพรุน, ผิวหน้าไม่เรียบ และคราบต่างๆ
- เครื่องมือทั้งหมดสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ
- เป็นสารยับยั้งการเกิดสนิมที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

การใช้งาน

วิธีการผสม: เติมน้ำที่ต้องการในลงในภาชนะผสมและเติมน้ำยา Sika® Separol® W-317 E แบบเข้มข้น กวนผสมให้เข้ากันอย่างน้อย 5-10 นาที

ควรทาผลิตภัณฑ์ที่เจือจางแล้วให้บางและทั่วถึง

หลังจากทาน้ำยาแล้วควรได้รับการป้องกันจากฝนตกหนัก

อย่ารดน้ำบนน้ำยาที่ทาไว้แม้ว่าพื้นผิวจะดูแห้ง

ควรปล่อยน้ำยาให้แห้งก่อนเทคอนกรีต

ต้องทำความสะอาดพื้นผิวแบบหล่อทิ้งระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง และก่อนการใช้งานเพื่อป้องกันการก่อตัวของคอนกรีตแข็ง "สะสม"

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Separol® W-317 E

มีนาคม 2566, Version 01.01

021405021000000324