

Sika® Primer -3N

วัสดุทารองพื้นสำหรับวัสดุยาแนวรอยต่อ

คุณลักษณะ	เป็นวัสดุรองพื้นส่วนผสมเดี่ยวชนิดอีพ็อกซี-โพลียูรีเทน
การใช้งาน	ทารองพื้น พื้นผิวที่มีรูพรุนสำหรับวัสดุยาแนว Sikaflex® -Pro 2HP, Sikaflex® -PRO 3WF, Sikaflex®-Construction, Sikaflex® -11FC
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none">■ ใช้งานง่ายทาด้วยแปรง■ ซึมซาบเข้าพื้นผิวได้ดี■ สามารถใช้งานกับพื้นผิวที่มีความชื้นได้
ข้อมูลเชิงเทคนิค	
สี	สีใส, สีเหลืองอ่อน
ความหนาแน่น (ที่อุณหภูมิ 20°C)	ประมาณ 0.9 กก./ ลิตร
ความหนืด	10-15 mPa.s
จุดวาบไฟ	< 21°C
ขนาดบรรจุ	10 กก./ ถัง 4 x 1000 มิลลิลิตร กระป๋อง/ กล่อง 6 x 250 มิลลิลิตร กระป๋อง/ กล่อง
การเก็บรักษา/อายุการเก็บ	ประมาณ 9 เดือน ในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและเก็บในที่แห้งและเย็นที่อุณหภูมิ ประมาณ +10°C ถึง +25°C
วิธีการใช้งาน	
พื้นผิว	พื้นผิวต้องแน่นสะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำมัน จาระบี และเศษสิ่งสกปรกต่าง ๆ ความชื้นในพื้นผิวไม่ควรเกิน 8%
วิธีการทำงาน	ทาวัสดุรองพื้น Sika® Primer-3N บาง ๆ ลงไปในพื้นผิวของรอยต่อโดยใช้แปรง หรือลูกกลิ้ง Sika® Primer -3N ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุทำความสะอาดหรือ เป็นวัสดุที่จะทำให้พื้นผิวที่เป็นรูพรุนหรือผิวทรายแน่นขึ้น
ปริมาณการใช้	ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับความเป็นรูพรุนของพื้นผิวสำหรับผิวคอนกรีตที่แน่น ประมาณ 150 กรัม / ตารางเมตร ปริมาณ 1 ลิตรของ Sika® Primer -3N เพียงพอ สำหรับวัสดุยาแนว Sikaflex® ประมาณ 120 หลอดขนาด 600 มิลลิเมตร

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้ และข้อเสนอแนะใด ๆ เป็นข้อมูลทั่วไปโดยอิงจากความรู้ และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน ทาง Sika จึงไม่สามารถ รับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใด ๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

Sika® Primer -3N 1/1
D01502010509T

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ และโรงงาน
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เฟส 2
กม. 57 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองเตาหรือ.เมือง
ชลบุรี 20000

โทร : +66 3821 4270-85
แฟกซ์ : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
Website : http://www.sika.co.th

Sika®



Construction