

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

# Sika® Separol® W-398 C

## น้ำยาทาแบบ แบบผสมน้ำชนิดเข้มข้น

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Sika® Separol® W-398 C เป็นส่วนผสมอิมัลชันไฟเออร์เข้มข้นของ น้ำมันบริสุทธิ์และสารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย สูตรพิเศษนี้สร้างคุณสมบัติ การไม่ยึดเกาะติดกับแบบหล่อที่เหนือกว่าน้ำมันทาแบบทั่วไป Sika® Separol® W-398 C เป็นของเหลวที่ละลายน้ำได้ เพื่อนำไปใช้ทาแบบหล่อโดยตรง ปฏิกริยาทางเคมีที่เกิดจากส่วนผสม ของ Sika® Separol® W-398 C จะให้เกิดผิวหน้ายาใส บางๆ ซึ่งช่วย ปกป้องแบบหล่อและช่วยให้คอนกรีตที่หล่อมีสีและผิวสัมผัสที่สม่ำเสมอ

### การใช้งาน

Sika® Separol® W-398 C ช่วยให้ง่ายและสะอาดในการถอดแบบ จากแบบหล่อโดยเฉพาะบนแบบหล่อเหล็กและไม้ Sika® Separol® W-398 C สามารถเจือจางได้ 5-9 ส่วน ของปริมาณ น้ำ ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันให้มีลักษณะคล้ายกับน้ำมันก่อนทาแบบ หล่อ นอกจากนี้จะป้องกันการยึดเกาะของคอนกรีตกับแบบหล่อแล้ว Sika® Separol® W-398 C จะช่วยให้ฟองอากาศถูกขับออกจากผิว สัมผัสของคอนกรีตกับแบบหล่อในช่วงเวลาการเทและการสั่นเข้าแบบ การไล่ฟองอากาศจะช่วยลดพื้นผิวหน้าที่ขรุขระและรูโหว่ให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้ช่วยลดค่าซ่อมแซมที่ตามมาเป็นอย่างมาก

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์	200 ลิตรต่อถัง
อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี ในภาชนะที่ปิดสนิท
การเก็บรักษา	ป้องกันไม่ให้ถูกฝนและแสงแดดโดยตรง
ลักษณะของสินค้า/ สี	ของเหลวสีน้ำตาลอ่อน
ความหนาแน่น	0.870 ± 0.10 กิโลกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 25°C

### คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ

Sika® Separol® W-398 C มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

- ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัย
- ไม่เป็นคราบ
- ผิวนิวหน้าคอนกรีตเรียบสวย
- ลดขั้นตอนการทำความสะอาดแบบหล่อก่อนใช้งาน
- ไม่ก่อให้เกิดสนิมต่อแบบเหล็กหรืออุปกรณ์อื่นๆ
- ใช้ได้กับแบบหล่อทุกประเภท
- ไม่เป็นสารแขวนลอยและตกตะกอน
- ผสมได้ที่หน้างาน
- ความคุ้มค่าขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่เหมาะสม
- ทาสีทับได้

#### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Separol® W-398 C  
มีเลขาน 2566, Version 01.01  
02140502100000322

# ข้อมูลการใช้งาน

## ปริมาณการใช้

อัตราการครอบคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับความพรุนของแบบหล่อและระดับของความสะอาด แต่ปกติอยู่ที่ 20-25 ตร.ม./ลิตร

## ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

## ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

## ข้อแนะนำการใช้งาน

### การใช้งาน

**สำหรับแบบหล่อใหม่** ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมการใดๆ

แบบใหม่อาจต้องทาเคลือบมากกว่าหนึ่งชั้น

**สำหรับแม่พิมพ์ที่ใช่แล้ว** ต้องขจัดคราบซีเมนต์ออกให้หมด

รวมถึงคราบสกปรกของน้ำมัน ฝุ่น ฯลฯ

Sika® Separol® W-398 C อาจทำด้วยแปรงหรือเครื่องพ่นน้ำมัน

ถ้าใช้เครื่องพ่นน้ำมัน สิ่งที่สำคัญคือต้องติดตั้งหัวฉีดแบบละเอียด

เพื่อให้ยาถูกพ่นเป็นฟิล์มบางๆอย่างต่อเนื่อง ถ้า Sika® Separol®

W-398 C ถูกพ่นออกมาจนเกินไปควรทำให้ยาออกจากแบบหล่อ

แล้วใช้ฟองน้ำหรือผ้าเช็ดออก น้ำยาส่วนที่มากเกินไปในบางส่วนของแบบหล่อ

ควรกระจายยาออกให้เป็นชั้นฟิล์มที่สม่ำเสมอ ในกรณีที่แบบหล่อตั้งอยู่กลางแจ้ง

ควรผสม Sika® Separol® W-398 C ให้ที่ความเข้มข้นมากขึ้นก่อนใช้

## ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลการเปรียบเทียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับคำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

## ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้นี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

### บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Separol® W-398 C

มีนาคม 2566, Version 01.01

02140502100000322