

Primer Igas® B

น้ำยารองพื้นรอยต่อคอนกรีต ประเภทยางสังเคราะห์ / เรซิน

คุณลักษณะ

น้ำยาสำหรับทารองพื้นร่องคอนกรีตประกอบด้วยสารทำละลาย ยางสังเคราะห์ และเรซิน ใช้ทาผิวร่องคอนกรีตเพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ก่อนที่จะหยอดวัสดุ ยารอยต่อคอนกรีตชนิดเทร็อน

มาตรฐาน

กรมทางหลวง

การใช้งาน

ใช้ทารองพื้นผิวคอนกรีตก่อนหยอดวัสดุหยอดร่อง (ทั้งแบบร้อน และเย็น)

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	วิธีทดสอบ	Primer Igas® B	มาตรฐานกรมทางหลวง
ลักษณะผลิตภัณฑ์	Visual	ของเหลวสีเหลืองใส	-
ความหนืดที่ 25°C, Sec	ASTM D88	32.01	30-50
ความหนาแน่นที่ 23 °C, kg/lt	ISO 2811-1974	0.827	0.850 max.
การยึดเกาะ(Bond Strength)	ASTM D1190	No Crack	No Crack
Five 4 hrs cycles at 0°C, 3.2 mm/hr., 3 specimens			

วิธีการใช้งาน

- ทำความสะอาดผิวร่องคอนกรีตให้ปราศจากฝุ่น โคลน และน้ำมัน
- ทาด้วยแปรงลงบนผิวร่องคอนกรีต และทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที สำหรับผิวคอนกรีต แห้งและ 90 นาที สำหรับผิวคอนกรีตที่มีความชื้น
- อุณหภูมิใช้งาน 0-60 °C
- หยอดวัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิดเทร็อน

ปริมาณการใช้งาน

ประมาณ 0.15 ลิตร/ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเรียบ และรูปร่างของผิวคอนกรีต

ขนาดบรรจุ

3.5 ลิตร ต่อ ถัง

การทำความสะอาดเครื่องมือ

ใช้น้ำมันก๊าด หรือน้ำมันสน

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ไม่เกิน 2 ปี ในภาชนะที่ปิดสนิท และเก็บในที่ร่ม

ข้อมูลที่เราพบในนี้ และข้อเสนอแนะใด ๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอิงจากความรู้ และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างาน ทาง Sika จึงไม่สามารถ รับรองประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใด ๆ ต่อข้อมูลที่ได้อ้างไว้ นี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใด ๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ และโรงงาน
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เฟส 2
กม. 57 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง
ชลบุรี 20000

โทร : +66 3821 4270-85
แฟกซ์ : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
Website : http://www.sika.co.th

Primer Igas® B 1/1
D00100040811T

Sika®

