



LANKO

BUILDING TRUST



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT

โพลีเมอร์พิเศษสำเร็จรูปสำหรับฝ้าและผนังภายใน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT เป็นโพลีเมอร์พิเศษพร้อมใช้งาน สำหรับงานฉาบบาง เนื้อครีมสีขาว สำหรับปรับระดับผนังภายในที่ไม่เรียบเสมอกัน ปกปิดรูฟองอากาศขนาดเล็ก ผิวเม็ดทราย รอยแตกกลายงา บนผนังปูนฉาบทั่วไป ผิวที่ได้จะเรียบเนียนเป็นสีขาว ช่วยสร้างความสวยงามยิ่งขึ้นในการตกแต่งผนัง เช่น สีบนผนัง หรือวอลล์เปเปอร์

การใช้งาน

LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT เหมาะสำหรับใช้งานผนังและฝ้าบริเวณภายใน

พื้นผิวบริเวณที่ใช้งาน

สำหรับภายใน

- คอนกรีตเข้าแบบ
- ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ผนังปูนฉาบ
- แผ่นยิปซัม
- ฝ้าคอนกรีต
- แผ่นผนังคอนกรีตพรีคาสต์
- พลาสเตอร์บอร์ด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลักทางเคมี

เรซินสังเคราะห์ สารเติมเต็มและสารผสมเพิ่ม

บรรจุภัณฑ์

20 กก. / ถัง

อายุผลิตภัณฑ์

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากจัดเก็บอย่างถูกวิธี ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย

การเก็บรักษา

จัดเก็บในบริเวณที่แห้ง และไม่โดนแสงแดดโดยตรง

วัสดุปิดทับ

- วัสดุปิดทับสังเคราะห์แบบหนา
- สีทาอาคาร
- วอลล์เปเปอร์
- สิ่งทอ
- วัสดุปิดทับประเภทพลาสติกที่มีการยึดเกาะในตัว

คุณลักษณะ/ คุณประโยชน์

- เนื้อครีมสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
- ให้ผิวที่เรียบเนียนเป็นพิเศษ
- สามารถปล่อยเปลือยหรือมีวัสดุปิดทับได้
- ฉาบง่าย สิ้นมือ
- ช่วยประหยัดเงินและเวลาในการทำงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT

สิงหาคม 2023, Version 02.01

021825201000000004

ลักษณะของสินค้า/ สี	เนื้อครีมน้ำขาว
ความหนาแน่น	1.7 - 1.8 กก. / ลิตร
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	8 - 10
ข้อมูลทางเทคนิค	
ค่ากำลังรับแรงยึดเกาะต่อแรงดึง	≥ 0.5 MPa ที่ 28 วัน ที่ความหนา 1 มม. (บนพื้นผิวคอนกรีต)
ข้อมูลการใช้งาน	
ปริมาณการใช้	0.5 - 1.5 กก. / ตร.ม. / ความหนา 1 มม.
ความหนาต่อชั้น	0.3 - 2.0 มม.
อุณหภูมิแวดล้อม	10°C - 35°C
ระยะเวลาในการรอเพื่อเคลือบทับ	~24 - 48 ชั่วโมง

ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือข้อจำกัดในการใช้งาน

- การทำความหนามากกว่า 2 มม. สามารถทำได้ในบางโอกาสเท่านั้น เช่น หากจำเป็นต้องปิดรอยพรุน หรือฟองอากาศ
- ห้ามใช้งานบนผนังที่เปียกหรือร้อนจัดเกินไป
- ห้ามผสมผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่ม
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใส่ในบรรจุภัณฑ์
- ห้ามฉาบทับด้วยซีเมนต์ประเภทไฮดรอลิก
- ห้ามใช้บนบริเวณที่ต้องแช่น้ำ

ระบบนิเวศ สุขภาพและความปลอดภัย

การทำลายวัสดุต้องทำลายในระบบกำจัดขยะตามข้อบังคับท้องถิ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียด ข้อควรระวังต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นพิษ และเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้งาน

คุณภาพของพื้นผิว/การเตรียมพื้นผิวก่อนทำงาน

1. พื้นผิวต้องแข็งแรงสะอาดและปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สี เศษสิ่งสกปรก
2. คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 3 - 7 วัน ก่อนการทำงาน โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
3. สกัด เจียรและซ่อมแซมพื้นผิวที่เสียหาย รอยตะเข็บแบบและสันที่นูนหนาเกิน 3 มม. ออกก่อนเริ่มทำงาน

การผสม

โพลีเมอร์พิเศษพร้อมใช้งาน ไม่ต้องผสมน้ำเพิ่ม

การใช้งาน

1. ฉาบ LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT ชั้นแรก ด้วยเกรียงฉาบสแตนเลสหรือพ่นด้วยเครื่องพ่น
2. ฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น เพื่อให้ได้ผิวที่สวยงามตามความต้องการ
3. ทิ้งระยะเวลา 10 - 30 นาที เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวที่ฉาบไว้ชั้นแรก หลุดออก ระหว่างทำการฉาบชั้นที่ 2
4. สามารถใช้กระดาษทราย เพื่อขัดแต่งได้
5. ทิ้งระยะเวลาให้แห้ง 24 - 48 ชั่วโมง ก่อนทำการตกแต่ง ด้วยวัสดุปิดทับ

ข้อจำกัดในท้องถิ่น

ผลจากระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดศึกษาเอกสารข้อมูลสินค้าของท้องถิ่น สำหรับ คำอธิบายที่แน่นอนของด้านการประยุกต์ใช้

ข้อมูลกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างกันของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์บางประการได้และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ให้ไว้วันนี้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามารถคำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

บริษัท ซิกา (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร : + 66 3810 9500

E-mail : sikathai@th.sika.com

www.sika.co.th



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT

สิงหาคม 2023, Version 02.01

021825201000000004